

木製サイディングやデッキなど 屋外木製品に最適な塗料

リボス アリス デッキオイル

屋外用 オイル塗料 ALIS No. 579-〇〇〇-△△△

告示対象外

内装仕上げや天井裏などにシックハウスに係る規制を受けることなく用いることができます。

適合規格（ドイツ連邦共和国規格）
DIN 53160（唾液に対する堅牢性）
DIN EN 71 Part9（玩具の安全性；有機化学化合物の要件）

カラーチャート全12色 左側:2回塗り 右側:3回塗り ※3桁の青数字は〇〇〇に入る色品番です。




チェスナット 048



ダークウォルナット 064



ブラック 101



ライトグレー 212



ボンゴン 439



オレゴンパイン 554



ラーチ 593




シルバーグレー 922



エスプレッソ 1122



グレーウィロー 1124



セサミ 1125



シエナ 1126

特性

下塗りと上塗りが同じ塗料でできるため経済的です。

木の呼吸を妨げず、高い撥水性、耐候性、耐紫外線性能があります。

塗り替え時はサンディングをする必要がなく、
1回上塗りするだけで簡単です。

防カビ・防藻成分が含まれています。



0.05L

0.05



0.75L

0.75



2.5L

2.5



10L

10.0

※木の種類によって、色・仕上がりが異なります。

※カラーチャートはパイン材に塗布しています。

※青数字は△△△に入る容量品番です。

リボス標準塗装仕様

アリス 木材着色

木製サイディングやデッキなど
屋外製品に最適な塗料

	使用塗料	塗布量	塗装間隔	施工方法	備考
下地処理	プレーナー仕上げの場合、塗装面を清潔にし平滑な乾燥面をつくる。(木部含水率は15%以下で仕様)			サンドペーパー	# 180～ # 240 (プレーナー面)
下塗り	アリス (579)	プレーナー面 33㎡/L (0.03L/㎡) ラフ面 10㎡/L (0.1L/㎡)	12時間以上	刷毛 コテバケ 布 ウエスなど	木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。塗布後すぐ乾く箇所は重ね塗りをしてください。屋内塗装は5～10分後に吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取ります。屋外塗装は表面を拭き取らず、塗ったまま乾燥させます。
研磨				なし	塗装面に汚れが付着している場合は除去してください。
中塗り	アリス (579)	プレーナー面 67㎡/L (0.015L/㎡) ラフ面 43㎡/L (0.023L/㎡)	24時間以上	刷毛 コテバケ 布 ウエスなど	木目に沿ってできる限り薄く伸ばすように塗布してください。屋内塗装は5～10分後に吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取ります。屋外塗装は表面を拭き取らず、塗ったまま乾燥させます。
研磨				なし	塗装面に汚れが付着している場合は除去してください。
上塗り	アリス (579)	プレーナー面 125㎡/L (0.008L/㎡) ラフ面 91㎡/L (0.011L/㎡)	24時間以上	刷毛 コテバケ 布 ウエスなど	木目に沿ってできる限り薄く伸ばすように塗布してください。屋内塗装は5～10分後に吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取ります。屋外塗装は表面を拭き取らず、塗ったまま乾燥させます。

※塗布量は、塗布する材の種類、状態によって異なります。
 ※耐候性を高める場合は、3回塗り（下塗り・中塗り・上塗り）をしてください。
 ※薄く塗るとツヤを抑えることができます。塗り重ねると耐久性を高めますが、ツヤが生じます。
 ※8℃以上の温度環境でご使用ください。

塗装上の注意事項

- 希釈せず、よく攪拌してからそのままご使用ください。
- 塗装前には必ず試し塗りをしてください。
- 塗り過ぎには注意してください。塗り過ぎると乾燥に時間がかかります。また、乾燥せずベタつきの原因になります。
- 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。
- 他の塗料等で塗装（造膜）した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。

取り扱い上の注意事項

- オイルが染み込んだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。
- 火気から遠ざけて換気のよい場所で使用してください。（消防法：危険物 第4類 第2石油類）
- 容器は密閉し、涼しく換気のよい場所に保管してください。また、直射日光を避け可燃物質及び、強力な酸化剤と一緒に保管しないでください。



PRAIRIE HOMES
ブレイリーホームズ株式会社

<https://www.prairie.co.jp/>

お問い合わせ <https://livosjapan.com>

本社 〒461-0004 名古屋市中区東区3-7-14 IMYビル7F
TEL:052-930-7855 FAX:052-930-7856

松本 〒390-1131 長野県松本市今井5031
TEL:0263-50-3911 FAX:0263-50-3912

※製品改良のため、予告なしに価格の変更や商品の改廃をさせていただくことがあります。

